

# KVK JÁDROVÁ OMÍTKA 0600 KO, DE, KU

<b>Deklarace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku (GP) podle EN 998 - 1:2010</li> </ul>
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruční provádění dvouvrstvých omítek v tloušťce 10 – 30 mm</li> <li>• vhodný podklad pro jemné štukové omítky řady 0300 ze sortimentu KVK</li> <li>• vhodná do interiéru i exteriéru</li> <li>• pro stěny i strop</li> </ul>
<b>Vlastnosti produktu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mrazuvzdorná</li> <li>• zrnitost do 2,5 mm (0600 KO), do 1,6 mm (0600 KU), do 3,1 mm (0600 DE)</li> <li>• pouze pro ruční zpracování</li> </ul>
<b>Příprava podkladu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podklad musí být prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý</li> <li>• podklad musí být maximálně rovinný a spáry mezi stavebními dílci musí být vyplněny</li> <li>• při aplikaci na velmi savé podklady je nutné je řádně navlhčit</li> <li>• před nanesením omítky 0600 KO, DE, KU je velmi vhodné, v závislosti na podkladu, provést podkladní postřík cementovou maltou</li> <li>• hladké betonové plochy se upraví kotvicím nátěrem, např. 0570, 0571 nebo 0572 Polymercementovým mústkem ze sortimentu KVK</li> </ul>
<b>Rozmíchání a zpracování materiálu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) K rozdělení použijeme pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008.</li> <li>2) Suchá směs se s vodou smíchá dle poměru uvedeném v tabulce.</li> <li>3) Malta se nanese na podklad ručně a srovná latí.</li> <li>4) Po zavaznutí se povrch malty zatočí.</li> </ol>
<b>Upozornění</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřípustné</li> <li>• při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a při očekávaných mrazech nepoužívat</li> <li>• ošetřování aplikované omítky provádět dle příslušných norem</li> <li>• údaje uvedené v tomto listu odpovídají současnému stavu našich znalostí, tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy a pravidla pro zpracování, tato pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování</li> </ul>
<b>Bezpečnost práce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maltová směs vytváří po smíchání s vodou alkalickou směs</li> <li>• při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky</li> <li>• při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s očním lékařem</li> <li>• po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem</li> <li>• další pokyny viz bezpečnostní list výrobku – k dispozici na webových stránkách KVK</li> </ul>
<b>Likvidace obalů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prázdný pytel, fólii a nespotřebovaný obsah uložte na státem schválenou skládku odpadu</li> </ul>
<b>Expedice a skladování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• expedice tohoto produktu probíhá: <ul style="list-style-type: none"> <li>• v papírových pytlích po 25 kg nebo 40 kg</li> <li>• na paletách EUR 1,2 t, krytých fólií</li> <li>• ve vagónech ČD i auty</li> </ul> </li> <li>• skladovat v suchu, chránit před vlhkem, přímým slunečním svitem, na dřevěných paletách a v původním uzavřeném obalu</li> <li>• maximální možná relativní vlhkost vzduchu je 75 %, v opačném případě může dojít ke změnám zpracovatelských a užitných vlastností produktu</li> <li>• při dodržení těchto podmínek je doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu</li> </ul>



**Technické parametry**
**Závazné**

	<b>0600 KO, DE</b>	<b>0600 KU</b>
Pevnost v tlaku po 28 dnech (kategorie CS II)	1,5 – 5 MPa	1,5 – 5 MPa
Přidrznost po 28 dnech - způsob odtržení (FP)	min. 0,18 MPa (FP:A)	min. 0,18 MPa (FP:A)
Kapilární absorpce vody (kategorie W0)	není předepsána	není předepsána
Faktor difúzního odporu vodní páry $\mu$	max. 20	max. 20
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$ (tabulková hodnota, P = 50 %)	max. 0,83 W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	max. 0,83 W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>
Reakce na oheň	třída A1	třída A1
Doba zpracovatelnosti	min. 3 hodiny	min. 3 hodiny
Trvanlivost (počet cyklů)	min. 15	min. 15

**Technické parametry**
**Informativní**

	<b>0600 KO, DE</b>	<b>0600 KU</b>
Sypná hmotnost suché směsi	cca 1 600 kg.m <sup>-3</sup>	cca 1 500 kg.m <sup>-3</sup>
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 0,7 MPa	min. 0,7 MPa
Spotřeba záměšové vody na 25 kg resp. 40 kg pytel	cca 4,0 – 4,5 l resp. 6,5 l	cca 4,0 l resp. 6,5 l
Zrnitost směsi	0 – 2,5 mm (KO); 0 - 3,1 mm (DE)	0 – 1,6 mm
Spotřeba směsi 0600 při tloušťce vrstvy 10 mm	cca 18 kg.m <sup>-2</sup>	cca 18 kg.m <sup>-2</sup>
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 1 900 kg.m <sup>-3</sup>	cca 1 900 kg.m <sup>-3</sup>
Teploty při zpracování	min. 5 °C	min. 5 °C
Vydatnost jednoho 25 kg resp. 40 kg pytle (tloušťka omítky 10 mm)	cca 1,4 m <sup>2</sup> resp. 2,2 m <sup>2</sup>	cca 1,4 m <sup>2</sup> resp. 2,2 m <sup>2</sup>
Obsahuje	křemičitý písek vhodné zrnitosti, pojiva, hygienicky nezávadné modifikující příměsi, příznivě ovlivňující vlastnosti čerstvé malty	vápencový písek vhodné zrnitosti, pojiva, hygienicky nezávadné modifikující příměsi, příznivě ovlivňující vlastnosti čerstvé malty

Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.


**Zajištění kvality**

- kvalita výrobků je trvale zajišťována podnikovou laboratoří
- nezávislá kontrola je prováděna autorizovanou osobou
- zkoušky se provádějí dle ČSN EN 998 - 1
- ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001

**Ochrana životního prostředí**

- při výrobě jsou dodržovány zásady ochrany životního prostředí uplatňované v souladu s ČSN EN ISO 14001

**CE štítek pro volně ložený materiál**

0600 KVK jádrová omítka	
	
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., 543 71 Kunčice nad Labem; IČ: 48173029, Česká republika 05 Kód 0600, Prohlášení o vlastnostech č. 0600/2013 EN 998-1	
Obvyčejná malta pro vnější / vnitřní omítku (GP), použití pro ukončovací práce na stěnách, pilířích, příchkách a stropech	
Pevnost v tlaku	Kategorie CS II (1,5 – 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Přidrznost po 28 dnech – způsob odtržení (FP)	min. 0,18 N/mm <sup>2</sup> (FP:A)
Reakce na oheň	A1
Absorbce vody	Kategorie W0
Propustnost vodních par	$\mu$ max. 20
Tepelná vodivost ( $\lambda_{10,dry}$ )	0,83 W/mK (tabulková hodnota; P = 50 %)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	min. 15 cyklů